












3.2. Überstrukturen, Ordnungsvarianten (Forts.)

Zusammensetzung	Überstruktur der Schicht	Basisstapelfolge		
		ABC	AB	ABAC
AB <sub>3</sub>	dreieckig, 3 <sup>6</sup> 	Cu <sub>3</sub> Au (75) 	Ni <sub>3</sub> Sn (15)	TiNi <sub>3</sub> (7)
	rechteckig, 4 <sup>4</sup> 	TiAl <sub>3</sub> (7) 	Cu <sub>3</sub> Ti (15)	-
	3 <sup>3</sup> · 4 <sup>2</sup> 	ZrAl <sub>3</sub> (1) 	-	-
AB <sub>4</sub>		MoNi <sub>4</sub> (7)	-	-
			ZrAu <sub>4</sub> (1) -	
AB <sub>2</sub>		-	WAl <sub>5</sub> (WAl <sub>2</sub> +Al <sub>3</sub> )	-
AB	in einfachen Reihen 	CuAu (19) 	AuCd(3)	-